



Smaltoplast Elastic

Экологичная противогрибковая защитная краска



Расход: 11-13 м²/л.



Время высыхания: 2-4 часа.



Степень разведения: 8-10% с водой



Время готовности к повторному нанесению: 6-8 часов



Упаковка: 3 л, 10 л

Способ нанесения: Кисть, валик, краскопульт

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экологичная, высококачественная, водостойкая, акриловая (100%), эластомерная защитная краска для стен, обладающая противогрибковыми свойствами. Слабый запах. Предназначена для новых или перекрашенных наружных стен, штукатурки, грубых поверхностей и бетона. Идеально подходит для гидроизоляции кладки и поверхностей с небольшими трещинами и щелями шириной до 1 мм, а также при ремонте наружных систем теплоизоляции. Она обеспечивает превосходный результат при резких перепадах температур, сохраняя свою эластичность при низких температурах до -20°C без растрескивания. Состав имеет устойчивость к загрязнениям благодаря специальному механизму отверждения в присутствии солнечного света (перекрестное сшивание под действием УФ-излучения), который практически исключает любое прилипание грязи. Состав имеет высокий уровень адгезии и устойчивости к ультрафиолетовому излучению и щелочам. Состав защищает пленку краски от плесени и грибов, в особенности на поверхностях с повышенной влажностью. Состав хорошо наносится и распределяется по поверхности, и обеспечивает великолепные эксплуатационные характеристики и укрывистость. Краска имеет пониженное содержание летучих органических соединений (ЛОС).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Блеск	Бархатистая матовая поверхность с индексом блеска <10 при угле падения света 85°.
Удельная плотность	1,35 - 1,50 кг/л, в зависимости от оттенка.
Степень разведения	8-10% по объему с водой. Для закрашивания больших трещин пропорцию разведения следует ограничить.
Расход	11-13 м ² /л на один слой, в зависимости от поверхности.
Время высыхания	Поверхность становится сухой на ощупь через 2-4 часа. Краска становится полностью устойчивой к мытью через 3-4 недели.
Время готовности к повторному нанесению	6-8 часов В условиях высокой влажности или низких температур это время может увеличиваться.
Класс содержания ЛОС	«Для наружных стен с минеральными субстратами». Тип У. Пороговое значение содержания ЛОС - 40 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовом к применению продукте - 20 г/л.

Цвет	Основной цвет - белый. Разнообразные светостойкие оттенки создаются при помощи системы COLOR MOOD компании VECHRO.
Гидроизоляция	В соответствии со стандартом DIN EN 1062-3 продукт считается «водонепроницаемым».
Устойчивость к плесени	Продукт обладает отличной устойчивостью к образованию плесени в соответствии со стандартом EN15457.
Сопротивление ускоренному старению, атмосферостойкость	Покрытие не трескается, не отшелушивается, не пузырится, не выцветает и не опудривается (ISO 16474-3, ISO 4628).
Адгезия	Прочность на отрыв > 4,68 МПа (ISO 4624)
Цвета	Основной цвет - белый. Разнообразные светостойкие оттенки создаются при помощи системы COLOR MOOD компании VECHRO.

